

HORMIGON ANTIÓXIDO

Ficha técnica

HORMIGON PINTURAS ANTIÓXIDO

DESCRIPCIÓN

Antióxidante de alta resistencia a la corrosión que en superficies ferrosas.

USOS

Aplicable en superficies de hierro o acero, tanto e interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto elaborado a base de resinas alquídicas, óxido de hierro, fosfato de zinc y cargas minerales específicamente seleccionadas. Es un excelente protector e inhibidor de la corrosión. Su fórmula cuidadosamente diseñada separa la pieza del contacto con el oxígeno y la humedad a través de un "efecto barrera" complementada con la acción de poderosos agentes anticorrosivos que protegen la superficies ferrosas.

Rendimiento por mano: 12 a 14 mts 2 por litro por mano.
Puede variar según rugosidad y absorción de la superficie.
Acabado: Mate.
Número de manos: 2.
Secado : Al tacto ente 4 a 6 horas. Secado duro en 24 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás.



SUSTRATO

Tratamiento previo :
La superficie debe estar libre de polvo, grasas, limpia, seca, libre de pintura mal adherida y cascarila de laminación.
La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.
Para metales nuevos u oxidados, tratar previamente la superficie a pintar.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de aguarrás que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura hasta que el producto se vea de manera homogénea.

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%.

No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
