

Ficha técnica

HORMIGON PINTURAS LÁTEX INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Látex acrílico interior - exterior.

USOS

Producto apropiado para paredes de concreto, revoque, ladrillos y mampostería en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos, formulada especialmente para lograr mayor rendimiento, buen cubritivo, resistencia al frote seco, acabado mate, baja emisión de olores y resistencia a la intemperie.

Se provee blanco, alcanzando el tono pleno al secar.

Su rendimiento oscila en 10 m² por litro por mano. Puede variar según rugosidad, absorción y temperatura de la superficie.

Brillo: Mate.

Número de manos: 3.

Secado: En condiciones normales de temperatura y humedad (25°C, 50%HR), seca entre 1 y 2 horas. Secado final en 24 hs.

Repintado mínimo: 6 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



SUSTRATO

Tratamiento previo:

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras o contaminantes.

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, lavar con solución de agua lavandina al 10%, enjuagar y dejar secar muy bien. Aplicar Fijador Sellador Docta previamente.

SOBRE SUPERFICIES PINTADAS: Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lijar, lavar y aplicar. En caso de que estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser removida.

Si tuviera manchas de humedad, oxidación por migración de estructuras, aplicar una mano de Sintético Blanco Mate Hormigon. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con Hormigon Enduido. Luego se procederá como se detalló anteriormente.

APLICACIÓN

No agregar agua, ya que viene listo para usar.

Mezclar previamente la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
