

Ficha técnica

HORMIGON PINTURAS MEMBRANA LIQUIDA

DESCRIPCIÓN

Membrana líquida elástica

USOS

Para impermeabilizar techos, terrazas de fibrocemento, tejas, baldosas calcáreas, carpetas de cemento, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Recubrimiento de secado al aire formulado con reinas acrílicas y pigmentos de alta solidez a la luz. Dichas materias primas le confieren un óptimo comportamiento en condiciones de intemperie muy severas. Deja una película impermeable y elástica que permite el tránsito liviano. La característica elastomérica de la película permite acompañar los movimientos de contracción y dilatación del sustrato, producidos por los cambios de temperatura, sin desprenderse ni cuartearse.

Brillo: Mate.

Número de manos: 3.

Secado : En condiciones normales de temperatura y humedad (25°C, 50%HR), seca entre 6 u 8 horas.

Rendimiento: 1,5 kg por m².

Repintado mínimo: 8 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras o contaminantes.

No dejar restos de productos de limpieza y dejar secar muy bien.

Si quedara humedad retenida abajo del producto intentará liberarse y formará una ampolla.

APLICACIÓN

Diluir la primer mano con un 20% de agua y asegurarse de cubrir la totalidad de la superficie.
Dejar secar 6 u 8 horas y aplicar 2 o 3 manos mas con una dilución mínima.
Es importante generar una capa lo suficientemente gruesa para que el producto resista a la intemperie.

Se recomienda aplicar con pincel o rodillo.
Se debe evitar aplicar con mas de 85% de humedad o cuando se prevean lluvias.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
