

# Ficha técnica

## HORMIGON PINTURAS MEMBRANA LIQUIDA POLIURETÁNICA

### DESCRIPCIÓN

Membrana poliuretánica para techos y muros.

### USOS

Para impermeabilizar terrazas transitables, paredes y muros exteriores, techos de chapa, fibrocemento, membranas asfálticas de geotextil, reparación de techados acrílicos existentes, mampostería, revoques vistos, ladrillos, hormigón, tejas y mampostería en general.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto elaborado a base de una formula poliuretánica compuesta por una resina acrílica de gran elasticidad que resiste a las contracciones y dilataciones de los sustratos con los cambios de temperatura.

Es un producto caracterizado por su consistencia para lograr mayor espesor y protección por mano aplicada.

Rendimiento por mano: 4 a 6 mts 2 por litro por mano.

Puede variar según rugosidad, absorción y temperatura de la superficie.

Brillo: Mate.

Número de manos: 3.

Secado : En condiciones normales de temperatura y humedad (25°C, 50%HRA), seca entre 6 u 8 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



### SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras o contaminantes.

No dejar restos de productos de limpieza y dejar secar muy bien.

Si quedara humedad retenida abajo del producto intentará liberarse y formará una ampolla.

### APLICACIÓN

Diluir la primer mano con un 20% de agua y asegurarse de cubrir la totalidad de la superficie.  
Dejar secar 6 u 8 horas y aplicar 2 o 3 manos mas con una dilución mínima.  
Es importante generar una capa lo suficientemente gruesa para que el producto resista a la intemperie.

Se recomienda aplicar con pincel o rodillo.  
Se debe evitar aplicar con mas de 85% de humedad o cuando se prevean lluvias.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

---